

NADIR[®] NP010 P

- Nanofiltrationsmembran / Membrane for Nanofiltration -

Datenblatt / Data Sheet

Membrandaten / Membrane data

Membranmaterial / Membrane material	PES
Trägermaterial / Backing material	PE/PP
Wasserfluss / Water flux [l/(m ² h)] ¹⁾	> 200
Rückhalt / Rejection Na ₂ SO ₄ [%] ¹⁾	35 - 75
Dicke / Thickness [μm]	210 - 250

¹⁾ Testbedingungen: 40 bar, 20 °C, Rührzelle (700 U/min)
Test conditions: 40 bar, 20 °C, stirred cell (700 rpm)

Zulässige Betriebsbedingungen / Allowable operating conditions

pH-Bereich / pH range	0 - 14
Temperaturbereich / Processing temperature [°C]	5 - 95

Hauptanwendungsbereich / Main application

Säure/Lauge-Aufbereitung / Acid/Caustic Preparation

Wichtigste Märkte / Main markets

Metall, Chemie / Metal, Chemical Industry

MICRODYN-NADIR behält sich das Recht vor,
Angaben ohne vorherige Ankündigung
anzupassen.
We reserve the right to change specifications
without prior notification.

LENNTECH

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289

